Produktinformation

30m Nageldichtband 48 x 3mm einseitig klebend

Art-Nr.: NDB463 / GTIN: 2500000018336



9,67EUR

Grundpreis: 0,32EUR / m
inkl. 19% USt. zzgl. Versand

Versand binnen 1 - 2 Tagen

Unser Nageldichtband ist ein einseitig selbstklebendes Band, das direkt von der Rolle verarbeitbar ist. Es zeichnet sich durch dauerhafte, hohe Elastizität aus. Nageldichtband 610 ist stark klebend - auch bei niedrigen Temperaturen. Besonders geeignet ist es für Steildachkonstruktionen, wo es das Eindringen von Feuchtigkeit und Schlagregen in Perforationen der Dachunterspann- und -unterdeckbahnen verhindert. So findet es zum Beispiel seinen Einsatz als Abdichtungsband gegen Eindringen von Feuchtigkeit zwischen Konterlatten und Dachbahn.p>

Daten

- **Qualität:** Zellgeschlossenes Polyethylen
- **Maße:** Breite: 48mm; Dicke: 3mm ; Länge: 30m
- **Raumgewicht:** 30Kg/m³ nach Din 54320
- **Kleber:** Hot-Melt auf Kautschukbasis, einseitig klebend
- **Zugfestigkeit längs // quer:** 0,42N /mm² // 0,34N/mm²
- **Druckverformungsrest 22h / 23°C:** 8% (24h nach Entlastung)
- **Wärmeleitfähigkeit**mind. + 5 °C
- **Temperaturbeständigkeitt** - 30 °C bis + 80 °C

Produktinformation

- **Wärmeleitfähigkeit** mind. + 5 °C
- **Wasserdampfdurchlässigkeit** WDD = 0,72 g / m²·24 h
- **Farbe** anthrazit
- **Lagerzeit:** ca. 1 Jahr bei kühler und trockener Lagerung
- **Beständigkeit** Gegen Witterung, Alterung, Schwitzwasser: sehr gut, gegen Lösungsmittel und UV-Strahlung: bedingt

Verarbeitung

Die Selbstklebebeschichtung erzielt bei ca. + 20° C ihre beste Klebekraft. Die zu verklebenden Dachunterdeck- / Dachunterspannbahnen und Untergründe müssen in sich fest und tragfähig, sauber, trocken, staub- sowie fettfrei sein. Wenn die verwendeten Dachunterdeck- / Dachunterspannbahnen zum Ablängen auf einem staubigen Boden ausgerollt werden, müssen sie vor Aufbringen des Bandes mit einem Lappen gereinigt werden. Dies gilt auch dann, wenn die Bahn von einer senkrecht stehenden Spule abgerollt wird und der untere Rand mit dem Staub des Bodens in Berührung kommt. Auf eine ausreichende Hinterlüftung unter der Primärdeckung ist zu achten und die maximale freie Bewitterung der Nageldichtbänder unter der Konterlattung bzw. bei Überlappungen eingebaut, darf nicht länger als 3 Monate betragen - d.h. innerhalb von 3 Monaten müssen die Dachziegel eingebaut werden. Auf passgenaue Verklebung durch Konterlattung ist zu achten.

Versand

Von diesem Produkt passen **1 - 25 Artikel in ein Paket**. Sie können bereits ab einem Artikel bei uns bestellen und alle Shopartikel auch nach Belieben miteinander mischen. Die Versandkosten berechnet der Shop automatisch für Sie im Warenkorbsystem. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Bereich Versandkosten.